

Лаборатория

Аттестационное свидетельство № РТМ 20.249 от 19.05.2013 г.

141700. М.О. г. Долгопрудный,
пр. Строителей, д.1
« 29 » марта 2013 года

тел. 485- 56-07

Результаты испытания на сцепление битума БНД 60/90 с гранитным щебнем.


2. Испытанию подвергалась проба гранитного щебня Коростень-гранит:
с двумя поверхностно-активными веществами: 2 пробы ПАВ с БНД 60/90.

Оценка сцепления по стандартным образцам	БНД	Павловск-гранит			
		Wetfix		Колтек БН-1401	
		БНД 60/90+0,15% Wetfix	БНД 60/90+0,3 % Wetfix	БНД 60/90+0,15% Wetfix	БНД 60/90+0,3 % Wetfix
№1 отличное		5	5	4,5	4,8
№2 хорошее					
№3 удовлетворительное	3				
№4 плохое					

Заключение: испытания проведены в соответствии с ГОСТ 12801-98 (изменения №1).

Оценку качества сцепления битумного вяжущего со щебнем проведена в соответствии с таблицей ГОСТа 12801-98 (изменения №1).

Начальник лаборатории
ЗАО «БЕТАС»
Крылова Т.В. _____



При участии
 Представитель
 ООО «Колтек Инженеринг»
