

Заключение

по устройству опытных участков с применением в составах асфальтобетонов верхнего слоя покрытия комплексного модификатора асфальтобетона (КМА)

Для обеспечения достоверности результатов лабораторных исследований, изучение возможности и эффективности использования новых материалов и технологий с учетом климатических условий региона строительства производится апробирование материалов в натурных условиях при строительстве опытных участков.

1. Подготовительные работы

Для проведения строительства опытных участков совместно с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы согласованы объекты строительства:

- капитальный ремонт ул. Аль-Фараби с верхним слоем покрытия из щебеноочно-мастичного асфальтобетона (ЩМА 20);
- средний ремонт ул. Шаляпина (от ул. Момыш-Улы до ул. Сайна) с верхним слоем покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б, I марки.

Для последующего мониторинга и оценки технической эффективности применения КМА предусмотрено строительство контрольных участков с устройством покрытия из ЩМА 20 и типа Б без модификатора, с аналогичным зерновым составом.

Выпуск опытных и контрольных партий асфальтобетонных смесей с применением КМА согласован с ТОО «Асфальтобетон 1».

1) Состав щебеноочно-мастичной смеси (ЩМАС 20) с применением КМА:

- Щебень из гравия фр. 10-20 мм - 61 %
- Щебень из гравия фр. 5-10 мм - 10 %
- Отсев дробления фр. 0-5 мм – 14,3 %
- Пыль гранитная из отсевов дробления (возврат циклонной пыли) – 4%
- Порошок минеральный активированный – 10 %
- Целлюлозная добавка Viatop-66 – 0,25 % к минеральной части
- Добавка КМА – 0,7 % к минеральной части
- Битум БНД 60/90 – 5,4 %

2) Состав контрольной щебеноочно-мастичной смеси (ЩМАС 20):

- Щебень из гравия фр. 10-20 мм - 61 %
- Щебень из гравия фр. 5-10 мм - 10 %
- Отсев дробления фр. 0-5 мм – 14,3 %
- Пыль гранитная из отсевов дробления (возврат циклонной пыли) – 4%
- Порошок минеральный активированный – 10 %
- Целлюлозная добавка Viatop-66 – 0,47 % к минеральной части
- Битум БНД 60/90 – 5,2 %

3) Состав горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б с применением КМА:

- Щебень из гравия фр. 5-15 мм - 42 %
- Отсев дробления фр. 0-5 мм - 47,6 %
- Пыль гранитная из отсевов дробления (возврат циклонной пыли) - 3,4%

- Порошок минеральный активированный - 6 %
- Добавка КМА - 1,0 % к минеральной части
- Битум БНД 60/90 - 5,2 %

4) Состав контрольной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б:

- Щебень из гравия фр. 5-15 мм - 42 %
- Отсев дробления фр. 0-5 мм - 47,6 %
- Пыль гранитная из отсевов дробления (возврат циклонной пыли) - 3,4%

- Порошок минеральный активированный - 6 %
- Битум БНД 60/90 - 5,2 %

Технология производства ЦМАС 20:

На нагретые до 190°C и отдохнованные каменные материалы подавали через дозирующее устройство Viatop-66 и вручную КМА. Минеральный порошок холодный и битум с температурой 150° С вводились через весовые дозаторы. Температура смеси на выходе 165-170 °C.

Технология производства горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б:

На готовую смесь (отдохнованные каменные материалы, активированный минеральный порошок и битум) в смеситель подавали вручную КМА. Температура смеси на выходе 150-155 °C.

При введении КМА в смеситель через специальную воронку как при производстве ЦМА 20, так и мелкозернистой плотной смеси типа Б наблюдалось комкование материала, при этом увеличивалось общее время перемешивания (80 сек), что снижало производительность смесительной установки.

2. Устройство опытных участков.

2.1 Устройство верхнего слоя покрытия из ЦМАС 20 с применением КМА.

Строительные работы проводила строительная организация ТОО «Гордорремстрой»

Устройство верхнего слоя покрытия опытного и контрольного участков проводилось 10-11 июля 2008 г на ул. Аль-Фараби (акты прилагаются).

Перед укладкой верхнего слоя покрытия из щебено-мастичной асфальтобетонной смеси на устроенный нижний слой покрытия нанесена

подгрунтовка катионной битумной эмульсией ЭБК-Б-45 с нормой расхода 0,2 – 0,3 л/м².

Температура смеси при укладке 155-160 °С

Укладка ЩМА 20 с применением КМА проводилась одним укладчиком на ширину полосы при отключенной вибрации, при этом ход трамбующего бруса - 4-5 мм, частота ударов - 800-1000 в минуту. Уплотнение производилось 2 катками, работающими в статическом режиме (без вибрации). Укладка и уплотнение выполнены без нарушений технологии. Визуально покрытие ровное и однородное.

Из анализа результатов испытаний следует, что зерновой состав опытной и контрольной смесей идентичный и соответствует требованиям ГОСТ 31015 для ЩМА 20. Содержание органического вяжущего с целлюлозной добавкой в ЩМА 20 с применением КМА составляет 6,35 % (при подборе 6,65 % - битум -5,4 %, КМА -0,7 %, целлюлозная добавка 0,25 %). Содержание битума вместе с целлюлозной добавкой составляет 5,65 % (при подборе 5,7 % - битум 5,2 %, целлюлозная добавка 0,47 %).

Водонасыщение образцов, приготовленных из смеси с применением КМА составляет -2,7 %, остаточная пористость 3,8 %, контрольных соответственно 3,0 % и 4,0 %.

Показатель прочности при сжатии при 50 °С составляет 1,5 МПа, сцепление при сдвиге - 0,30 МПа, контрольных – 0,8 МПа и 0,22 МПа. Показатель прочности при 20 °С в опытных образцах выше на 20 %, а прочности при расколе при температуре 0 °С выше на 15 %.

2.2 Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б, I марки.

Строительные работы проводила строительная организация ТОО «Стройкомпания ЛМ»

Устройство верхнего слоя покрытия опытного и контрольного участков проводилось 2 августа 2008 г на ул. Шаляпина (акты прилагаются). Технология устройства мелкозернистого асфальтобетона с применением КМА и контрольного (без добавки) одинаковая.

Перед укладкой верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смесь типа Б, I марки на устроенный выравнивающий нижний слой покрытия нанесена подгрунтовка катионной битумной эмульсией ЭБК-Б-45 с нормой расхода 0,4 – 0,5 л/м².

Температура смеси при укладке 145 -150 °С.

Укладка мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, I марки, с применением КМА и без добавки проводилась двумя укладчиками с ширеной укладки по 4 м, до оси проезжей части по направлению движения автотранспорта с включенной вибрацией, ход трамбующего бруса - 4-5 мм, частота ударов - 800-1000 в минуту. Уплотнение производилось отрядом из 6 катков, работающих в статическом режиме (без вибрации), заключительное уплотнение производилось с вибрацией. Укладка и уплотнение выполнены без нарушений технологии. Визуально покрытие ровное и однородное.

Результаты определения зерновых составов, содержания битума и испытаний образцов асфальтобетонов приведены в таблицах 3-4.

Из анализа результатов испытаний следует, что зерновой состав опытной и контрольной смесей типа Б одинаковый и соответствует требованиям СТ РК 1225 для типа Б. Содержание органического вяжущего в смеси типа Б с применением КМА составляет 6,3 % (при подборе 6,2 % - битум - 5,2 %, КМА - 1,0 %, в смеси без добавки - 5,6 (при подборе 5,2 %)).

Водонасыщение образцов, приготовленных из смеси с применением КМА составляет -2,4 %, остаточная пористость 4,2 %, контрольных соответственно 3,0 % и 3,7 %.

Показатель прочности при сжатии при 50 °C составляет 2,7 МПа, сцепление при сдвиге - 0,54 МПа, контрольных - 1,6 МПа и 0,54 МПа. Показатель прочности при 20 °C в опытных образцах выше на 30 %, а прочности при расколе при температуре 0 °C выше на 17 %.

3. Выводы

1. Отработаны технологии выпуска и устройства асфальтобетонных смесей ЩМА 20 и типа Б с применением КМА. Для промышленного выпуска необходимо доработать технологию введения КМА, при которой сохранится производительность смесительной установки.

2. Введение КМА в составы ЩМА и плотного асфальтобетона повышает прочностные свойства асфальтобетона, водостойкость, деформативную устойчивость асфальтобетонного покрытия при высоких и низких эксплуатационных температурах.

3. Для уточнения расчетных и прочностных показателей асфальтобетонных покрытий с применением КМА для более широкого и обоснованного их использования при проектировании необходим мониторинг опытных участков.

Начальник отдела
дорожно-строительных материалов

Г. Измаилова



Таблица 1


Производитель
ТОО "Асфальтобетон 1"

 КАЗДОРНИИ

**Результаты испытания щебеноно-мастичной смеси для верхнего слоя покрытия
Щебеноно-мастичная смесь ЦМА 20 с применением КМА (опытная партия)**

Проба 3	Место отбора пробы: ул. Аль-Фараби	Вес после выжигания, гр.					945	Дата отбора 10.07.08
		1000	1000	1000	1000	1000		
Размер сит	мм	40	20	15	10	5		
Частный остаток	гр	0,0	5,0	328,5	275	97,5	31	
%	%	0,0	0,5	34,8	29,1	10,3	3,3	
Полный остаток	%	0,0	0,5	35,3	64,4	74,7	78,0	
Полный проход	%	100,0	99,5	64,7	35,6	25,3	22,0	
ГОСТ 31015-2002	%	100,0	90-100	50-70	25-42	20-30	15-25	

Вид испытаний	Требования ГОСТ 31015	Результаты
Плотность, $\rho_m = g * \rho^2 / (g_2 - g_1)$, г/см ³	не норм.	2,37
Водонасыщение, $W = (g_5 - g) / (g_2 - g_1) * 100, \%$	1,5-4,0	2,7
Предел прочности на сжатие:		
при t = 50°C, R _{сж} = P/F * 10 ⁻² , МПа	0,7	1,5
t = 20°C, R _{сж} = P/F * 10 ⁻² , МПа	2,5	3,3
Пористость минеральной части, V _{н,пор} = (1 - (ρ _м / ρ ^н)) * 100, %	15-19	16,3
Удельный вес смеси, г/см ³	не норм.	2,47
Остаточная пористость, V _{о,пор} = (1 - ρ ^н) * 100, %	2,0-4,5	3,8
Трещиностойкость, МПа	3,0-6,5	3,50
Сдвигостойкость		
коэффициент внутреннего трения, не менее	0,94	0,97
сцепление при сдвиге при 50°C, МПа, не менее	0,2	0,3
Стекание битума	не более 0,2	0,09
Содержание вяжущего, q _б = (G ₁ + G ₂) / (G ₁ + G) * 100, %	не норм.	6,35



Ведущий инженер	В.Н. Ларина	22.07.2008
Начальник отдела дорожно-строительных материалов	Г.Г. Измайлова	22.07.2008

Таблица 2

КАЗДОРНИЙ
Производитель
ТОО "Асфальтобетон 1"

Результаты испытания щебеноочно-мастичной смеси для верхнего слоя покрытия
Щебеноочно-мастичная смесь ЩМА 20 контрольная

Проба 4	Место отбора пробы: ул.Аль-Фараби	Вес после высыпания, гр.					947,5			Дата отбора 10.07.08		
		Вес до высыпания, гр.	1000	0,63	0,315	0,16	0,071	<0,071				
Размер сит	мм	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
частный остаток	гр	0,0	10,0	320,5	262	100	32	17	20	22	17	15
%	%	0,0	1,1	33,8	27,7	10,6	3,4	1,8	2,1	2,3	1,8	1,6
Полный остаток	%	0,0	1,1	34,9	62,5	73,1	76,5	78,3	80,4	82,7	84,5	13,9
Полный проход	%	100,0	98,9	65,1	37,5	26,9	23,5	21,7	19,6	17,3	15,5	100,0
ГОСТ 31015-2002	%	100,0	90-100	50-70	25-42	20-30	15-25	13-24	11-21	9-19	8-15	0,0

Вид испытаний	Требование я ГОСТ.	Результаты
Плотность, $\rho_m = g * p^3 / (g_2 - g_1)$, г/см ³	не норм.	2,38
Водонасыщение, $W = (g_5 - g) / (g_2 - g_1) * 100, \%$	1,5-4,0	3,5
Предел прочности на сжатие:		
при $t = 50^\circ\text{C}$, $R_{\text{ж}} = F / F * 10^{-2}$, МПа	0,7	0,8
$t = 20^\circ\text{C}$, $R_{\text{жк}} = F / F * 10^{-2}$, МПа	2,5	2,7
Пористость минеральной части, $V_{\text{м,пор}} = (1 - (\rho_m / \rho^*)) * 100, \%$	15-19	16,9
Удельный вес смеси, г/см ³	не норм.	2,48
Остаточная пористость, $V_{\text{o,пор}} = (1 - \rho / \rho^*) * 100, \%$	2,0-4,5	4,0
Трещиностойкость, МПа	3,0-6,5	3,00
Сдвигостойчивость:		
коэффициент внутреннего трения, не менее	0,94	0,97
цепление при сдвиге при 50°C , МПа, не менее	0,2	0,22
Стекание битума	не более	0,07
Содержание вяжущего, $q_6 = (G_1 - G_2) / (G_1 + G_2) * 100, \%$	не норм.	5,65

Ведущий инженер	В.Н. Ларина	22.07.2008
Начальник отдела дорожно-строительных материалов	Г.И. Измайлова	22.07.2008

Таблица 3


 КАЗДОРНИИ

Производитель
ТОО "Асфальтобетон 1"

**Результаты испытания мелкозернистой плотной смеси типа Б
Мелкозернистая плотная смесь типа Б с применением КМА (опытная партия)**

Проба	Место отбора пробы: ул. Шатапина	Вес после выжигания, гр.						Дата отбора: 02.08.07
		940,5						
Размер сит	мм	40	20	15	10	5	2,5	1,25
Частный остаток	гр	0,0	0,0	10	154,5	240	131	68,5
%	%	0,0	0,0	1,1	16,4	25,5	13,9	7,3
Полный остаток	%	0,0	0,0	1,1	17,5	43,0	56,9	64,2
Полный проход	%	100,0	100,0	98,9	82,5	57,0	43,1	35,8
ГОСТ 31015-2002	%	100,0	90-100	80-100	70-100	50-60	38-48	28-37

Вид испытаний	Требования СТ РК 1223	Результаты
Плотность асфальтобетона, г/см ³	не норм.	2,39
Водонасыщение, W=(g5-g)/(g2-g1)*100, %	1,5-4,0	2,4
Остаточная пористость, Vo.пор=(1-p/pm)*100, %	2,5-5,0	2,7
Пористость минеральной части, %	не более 19	16,7
Предел прочности на сжатие:		
при температуре 20°C, МПа	не менее 2,5	4,9
при температуре 50°C, МПа	не менее 1,8	2,7
при температуре 0°C, МПа	не более 13	6,8
Водостойкость	не менее 0,9	0,92
Водостойкость при длительном водонасыщении	не менее 0,8	
Трещинностойкость, МПа	4,0-6,0	4,20
Сдвигогустоустойчивость:		
коэффициент внутреннего трения	не менее	0,94
сцепление при сдвиге при 50°C, МПа	не менее 0,36	0,54
Содержание вяжущего, %	не норм	6,3



Ведущий инженер		V.N. Larionova
Начальник отдела дорожно-строительных материалов		G.G. Izmailova

Таблица 4


 КАЗДОРНИИ

Производитель
ТОО "Асфальтобетон 1"

Результаты испытания мелкозернистой плотной горячей смеси типа Б
Мелкозернистая плотная смесь типа Б контрольная

Место отбора пробы: ул. Шалляпина		Вес после выжигания, гр. 947		Дата отбора: 02.08.07	
		Вес до выжигания, гр. 1000			
Проба	ММ				
Размер сит	ММ	40	20	10	5
частный остаток	гр.	0,0	0,0	158	228,5
Полный остаток	%	0,0	0,0	1,3	16,7
Полный проход	%	100,0	100,0	98,7	82,0
ГОСТ 31015-2002	%	100,0	90-100	80-100	50-60

Вид испытаний	Требования СТ РК 1223	Результаты
Плотность асфальтобетона, $\text{г}/\text{см}^3$	не норм.	2,39
Водонасыщение $W = (g_5-g_1)/(g_2-g_1) * 100 \%$	1,5-4,0	3,0
Остаточная пористость, $\text{V}_o = \text{por} = (1 - \rho/\rho_m) * 100 \%$	2,5-5,0	3,7
Пористость минеральной части, %	не более 19	16,1
Предел прочности на сжатие:		
при температуре 20°C, МПа	не менее 2,5	3,3
при температуре 50°C, МПа	не менее 1,8	1,6
при температуре 0°C, МПа	не более 13	6,8
Водостойкость	не менее 0,85	0,92
Водостойкость при длительном водонасыщении	не менее 0,75	0,88
Трещинностойкость, МПа	4,0-6,5	3,50
Сдвигостойчивость:		
коэффициент внутреннего трения	не менее 0,83	0,94
сцепление при сдвиге при 50°C, МПа	не менее 0,38	0,38
Содержание вяжущего, %	не норм	5,6



Ведущий инженер
Начальник отдела дорожно-строительных материалов

В.Н. Ларина

Г.Г. Измаилова

А К Т
на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с использованием модификатора КМА, предоставленного ТОО «Инвест Комир Ойл»

г. Алматы

11.07.08г.

Мы, нижеподписавшиеся: президент СУ «Гордорремстрой» Ринг А.Г., главный технолог ТОО «Асфальтобетон-1» Стефанова Л.М., вице-президент АО «КаздорНИИ» Каганович Е.В., исполнительный директор ТОО «Инвест Комир Ойл» Ботвинов Е.Н., составили настоящий акт о том, что 10-11 июля 2008 г. на проспекте Аль-Фараби уложен опытный участок асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с целью установления технической эффективности применения модифицирующей добавки КМА (Россия).

Местоположение опытного участка: ул. Аль-Фараби, южная сторона , 280 м до ул. Гагарина. Ширина полосы 12 м, протяженность -213,7 м. Северная сторона 50 м от ул. Гагарина до ул. Розыбакиева. Ширина полосы 6 м, протяженность – 410 м. Схема прилагается.

Строительная организация: ТОО «Гордорремстрой»

Производитель опытной партии смеси: «ТОО Асфальтобетон 1»

Условие выполнения экспериментальной работы: Температура воздуха 24-26 °C, 10.07.08 - время начала укладки - 03-20 , время окончания укладки 04-30.

11.07.08 - время начала укладки -24-30 , время окончания укладки-05-20.

Спец.машины и оборудование: Автогудронатор, асфальтоукладчик «Vogele 1800» (Германия), гладковальцовочные катки массой 10 т «YZC 10» (КНР) -2 шт.

Конструкция асфальтобетонного покрытия:

Нижний слой - крупнозернистый пористый асфальтобетон согласно требованиям СТ РК 1225 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» - 0,08 м,

Верхний слой - щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА 20) согласно требованиям ГОСТ 31015 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия». – 0,06м

Материал верхнего слоя: Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС 20) с применением модификатора КМА

Технология устройства верхнего слоя покрытия:

Перед укладкой верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на устроенный нижний слой покрытия нанесена подгрунтовка катионной битумной эмульсией ЭБК-Б-45 с нормой расхода 0,2 – 0,3 л/м².

Температура смеси при укладке 155-160 °C

Укладка ЩМА 20 с применением КМА проводилась одним укладчиком на ширину полосы при отключенной вибрации, при этом ход трамбующего бруса - 4-5 мм, частота ударов - 800-1000 в минуту. Уплотнение производилось 2 катками, работающих в статическом режиме (без вибрации). Укладка и уплотнение выполнены без нарушений технологии. Визуально покрытие ровное и однородное.

Президент СУ «Гордорремстрой»

Ринг А.Г.

Главный технолог

ТОО «Асфальтобетон-1»

Стефанова Л.М.

Вице-президент

АО «КаздорНИИ»

Каганович Е.В.

Исполнительный директор ТОО

Ботвинов Е.Н.

«Инвест Комир Ойл»

Стефанова
Екансаев
Ботвинов

А К Т

на выпуск опытной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с
использованием модификатора КМА, предоставленного ТОО «Инвест Комир Ойл»

г. Алматы

11.07.08г.

Мы, нижеподписавшиеся: главный технолог ТОО «Асфальтобетон-1» Стефанова Л.М., начальник отдела дорожно-строительных материалов АО «КаздорНИИ» Измайлова Г.Г., исполнительный директор ТОО «Инвест Комир Ойл» Ботвинов Е.Н. составили настоящий акт о том, что 10-11 июля 2008 г. проведен выпуск опытной партии щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с целью установления технической эффективности применения модифицирующей добавки КМА производства Россия для верхнего слоя покрытия на проспекте Аль-Фараби

Организация, выпускающая асфальтобетонную смесь: ТОО «Асфальтобетон 1»

Условие выполнения экспериментальной работы: Температура воздуха 24-26°C,
10.07.08 - время начала выпуска смеси 02-00.
11.07.08 - время начала выпуска смеси 00-10.

Асфальтобетонная смесительная установка: АБЗ №1

Состав смеси:

Щебень из гравия фр. 10-20 мм - 61 %

Щебень из гравия фр. 5-10 мм - 10 %

Отсев дробления фр. 0-5 мм – 14,3 %

Пыль гранитная из отсевов дробления (возврат циклонной пыли) – 4%

Порошок минеральный активированный – 10 %

Целлюлозная добавка Viatop-66 – 0,25 % к минеральной части

Модифицирующая добавка КМА – 0,7 % к минеральной части


Битум БНД 60/90 – 5,4 %

Технология производства ЩМАС 20:

На нагретые до 190°C и отдохнованные каменные материалы подавали через дозирующее устройство Viatop-66 и вручную КМА. Минеральный порошок холодный и битум с температурой 150° С вводились через весовые дозаторы. Общее время перемешивания 45 с. Температура смеси на выходе 165-170 °C.

Визуально смесь однородная без избытка или недостатка вяжущего.

Главный технолог
ТОО «Асфальтобетон-1»



Степанова Л.М.

Начальник отдела дорожно-
строительных материалов
АО «КаздорНИИ»



Измайлова Г. Г.

Исполнительный директор ТОО
«Инвест Комир Ойл»

Ботвинов Е.Н.

А К Т

**на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой
асфальтобетонной смеси типа Б, I марки с использованием
модификатора КМА, предоставленного ТОО «Инвест Комир Ойл»**

г. Алматы

2.08.08г.

Мы, нижеподписавшиеся: президент ТОО «Стройкомпания ЛМ» Лакеев Н.В., главный технолог ТОО «Асфальтобетон-1» Стефанова Л.М., вице-президент АО «КаздорНИИ» Каганович Е.В., исполнительный директор ТОО «Инвест Комир Ойл» Ботвинов Е.Н., составили настоящий акт о том, что 2 августа 2008г. на улице Шаляпина уложен опытный участок асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, I марки, с целью установления технической эффективности применения модифицирующей добавки КМА производства (Россия).

Местоположение опытного участка: ул. Шаляпина южная сторона, от ул. Момышулы до дома № 20. Ширина устраиваемой полосы – 8 м, общая протяженность - 547 м. Схема прилагается.

Строительная организация: ТОО «Стройкомпания ЛМ»

Производитель опытной партии смеси: «ТОО Асфальтобетон 1»

Условие выполнения экспериментальной работы: Температура воздуха 38-39 °C, время начала укладки 11-50, время окончания укладки 16-55.

Спец. машины и оборудование: Автогудронатор, асфальтоукладчик «Vogelete super 1800-2» (Германия), асфальтоукладчик «RP 701 J» (КНР), гладковальцовочные катки массой 10 т «YZC 10» (КНР) -2 шт., «Раскат ДУ 476» массой 9 тн -1 шт., комбинированный каток «Раскат ДУ 84», катки на пневмошинах массой 16тн «YL 16 C» (КНР) -2 шт.

Конструкция асфальтобетонного покрытия:

Выравнивающий слой - мелкозернистый асфальтобетон согласно требованиям СТ РК 1225 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» - 0,04 м,

Верхний слой - мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б, I марки согласно требованиям СТ РК 1225 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» - 0,05 м,

Материал верхнего слоя: Мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б, I марки с применением модификатора КМА

Технология устройства верхнего слоя покрытия:

Перед укладкой верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, I марки на устроенный выравнивающий нижний слой покрытия нанесена подгрунтовка кационной битумной эмульсией ЭБК-Б-45 с нормой расхода 0,4 – 0,5 л/м².

Температура смеси при укладке 145 -150 °C.

Укладка мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, I марки, с применением КМА проводилась двумя укладчиками с шириной укладки по 4м, до оси проезжей части по направлению движения автотранспорта с включенной вибрацией, ход трамбующего бруса - 4-

5 мм, частота ударов - 800-1000 в минуту. Уплотнение производилось отрядом из 6 катков, работающих в статическом режиме (без вибрации), заключительное уплотнение производилось с вибрацией. Укладка и уплотнение выполнены без нарушений технологии. Визуально покрытие ровное и однородное.

Президент
ТОО «Стройкомпания ЛМ»
Главный технолог
ТОО «Асфальтобетон-1»
Вице-президент
АО «КаздорНИИ»
Исполнительный директор
ТОО «Инвест Комир Ойл»

Лакеев Н.В.
Стефанова Л.М.
Каганович Е.В.
Ботвинов Е.Н.,

Саки
Мур
Ильин

А К Т

на выпуск опытной асфальтобетонной смеси тип Б, I марки с использованием
модификатора КМА, предоставленного ТОО «Инвест Комир Ойл»

г. Алматы

02.08.08г.

Мы, нижеподписавшиеся: главный технолог ТОО «Асфальтобетон-1» Стефанова Л.М., начальник отдела дорожно-строительных материалов АО «КаздорНИИ» Измаилова Г.Г., исполнительный директор ТОО «Инвест Комир Ойл» Ботвинов Е.Н. составили настоящий акт о том, что 2 августа 2008 г. проведен выпуск опытной партии асфальтобетонной смеси тип Б, I марки с целью установления технической эффективности применения модифицирующей добавки КМА производства Россия для верхнего слоя покрытия на ул. Шаляпина

Организация, выпускающая асфальтобетонную смесь: ТОО «Асфальтобетон 1»

Условие выполнения экспериментальной работы: Температура воздуха 32-36 °С,
02.08.08 - время начала выпуска смеси 11.30.

Асфальтобетонная смесительная установка: АБЗ №1

Состав смеси:

Щебень из гравия фр. 5-15 мм - 42 %

Отсев дробления фр. 0-5 мм – 47,6 %

Пыль гранитная из отсевов дробления (возврат циклонной пыли) – 3,4%

Порошок минеральный активированный – 6 %

Модифицирующая добавка КМА – 1,0 % к минеральной части

Битум БНД 60/90 – 5,2 %

Технология производства асфальтобетонной смеси тип Б, I марки:

На готовую смесь (отдозированные каменные материалы, мин. порошок + битум) в смеситель подавали вручную КМА. Общее время перемешивания 45 с. Температура смеси на выходе 150-152 °С.

Визуально смесь однородная без избытка или недостатка вяжущего.

Главный технолог
ТОО «Асфальтобетон-1»



Степанова Л.М.

Начальник отдела дорожно-
строительных материалов
АО «КаздорНИИ»



Измаилова Г.Г.

Исполнительный директор ТОО
«Инвест Комир Ойл»



Ботвинов Е.Н.