

Лаборатория  
 Аттестационное свидетельство № СО 44 от 15.01.2013  
 \*\*\*\*\*

Организация: ГКУ Калуждорзаказчик  
 Адрес: Калужь, Мичуринское 64

Результат испытания на сцепление битума БНД 60/90 с адгезионной  
 присадкой Колтек БН-1401 со щебнем Павловский  
красивей гранит

Добавка	Оценка			
	Отлично	Хорошо	Удовлетв	Плохо
БНД <u>60/90</u> без добавки				10%
Колтек БН <u>1401</u>	90%			
<u>фосфорит 0,3%</u>				
<u>в массу</u>				
<u>битума</u>				

Заключение: испытания проведены в соответствии с ГОСТ 12801-98  
 (изменения №1)

Оценку качества сцепления битумного вяжущего со щебнем проведена в  
 соответствии с таблицей ГОСТа 12801-98 (изменения №1)

Начальник лаборатории *Евг. Кушанов*



Представитель ООО «Колтек Интернешнл» *М.Г. Казиев* Казиев М.Г.