

Лаборатория
 Аттестационное свидетельство № СО 44 от 15.01.2013


Организация: ГКУ Калужаэо/Газнефть
 Адрес: Калужская область 69

Результат испытания на сцепление битума БНД 60/90 с адгезионной присадкой Колтек БН-140 со щебнем Кременчукский карьер (серый щебень)


Добавка	Оценка			
	Отлично	Хорошо	Удовлетв	Плохо
БНД <u>60/90</u> без добавки		<u>50%</u>		
Колтек БН <u>140</u>	<u>28%</u>	<u>→ сохраняется пленка</u>		
<u>возрастания 0,3% от массы битума</u>				

Заключение: испытания проведены в соответствии с ГОСТ 12801-98 (изменения №1)

Оценку качества сцепления битумного вяжущего со щебнем проведена в соответствии с таблицей ГОСТа 12801-98 (изменения №1)

Начальник лаборатории 
И.А. Кузнецов



Представитель ООО «Колтек Интернешнл»  Казиев М.Г.